



SCAN QR CODE
for datasheets, safety info –
multilingual available



TECHNISCHES MERKBLATT

OLI NATURA® Yacht & Teaköl

OLI NATURA® Yacht & Teaköl ist ein tief eindringendes, wasserabweisendes und biozidfreies Holzöl zur Erstbehandlung und Pflege von Holz im Innen- und Außenbereich. Es betont Farbe und Maserung. Der Farbton Natur ist pigmentfrei; Teak ist leicht pigmentiert und bietet erhöhten UV-Schutz.

Farbton	1 × 2,5 L	2 × 2,5 L	1 × 1 L	6 × 1 L	1 × 250 ml	24 × 250 ml
Natur	A01397_RG	A01397_RG_VE2	A01397_RF	A01397_RF_VE6	A01397_TA	A03675_TA_VE24
Teak	A01398_RG	A01398_RG_VE2	A01398_RF	A01398_RF_VE6	A01398_TA	A03678_TA_VE24
Palette	160	80	360	60	–	–

* Großgebinde und Container auf Anfrage erhältlich.

Anwendungsbereich	▪ Holz und saugfähige Holzwerkstoffe im Innen- und Außenbereich ▪ Unbehandeltes, offenporig geöltes oder neu geschliffenes Holz im Außenbereich ▪ Hart- und Exotenhölzer wie Teak, Bangkirai, Eukalyptus und Robinie sowie kesseldruckimprägniertes Weichholz ▪ Terrassen, Gartenmöbel, Poolumrandungen ▪ Private, gewerbliche und industrielle Anwendung
Eigenschaften	▪ Dringt tief in das Holz ein und wirkt wasserabweisend ▪ Offenporig und leicht nachzupflegen; der Ölanstrich reißt nicht und blättert nicht ab ▪ Natur ist pigmentfrei und vertieft den vorhandenen Holzton ▪ Teak ist leicht pigmentiert, unterstützt warme Holztöne und bietet erhöhten UV-Schutz ▪ Biozidfrei; enthält keinen Schutz gegen Algen oder Pilze
Erfüllt/Geprüft nach	▪ GISCODE Ö60+ ▪ EU-Decopaint-konform ▪ DIN EN 71-3 – Migration bestimmter Elemente ▪ DIN 53160 – Speichel- und Schweißechtheit ▪ Frei von Formaldehyd, Aromaten, Bioziden, Konservierungsmitteln, Kobalt und Oximen
Hinweise	▪ Material-, Objekt- und Umgebungstemperatur +15 bis +25 °C. ▪ Nur bei trockener Witterung verarbeiten. Direkte Sonneneinstrahlung, starke Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit, Regengefahr und nächtlichen Tau vermeiden. ▪ Gebinde vor Gebrauch gut schütteln oder aufrühren. ▪ Gebinde verschiedener Chargen vor Gebrauch mischen. ▪ Angrenzende Flächen abdecken. Überschüssiges Material vollständig entfernen und Pfützenbildung vermeiden. ▪ Farbwirkung und Aufnahme hängen von Holzart, Eigenfarbe, Maserung und Schliff ab. Im Zweifelsfall auf dem Originalholz testen; 20-ml-Sampler sind erhältlich. ▪ Oxidative Trocknung: Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung und Luftzirkulation sorgen. ▪ Selbstentzündungsgefahr! Ölgetränkte Lappen immer unter Wasser aufbewahren oder im Freien ausgebreitet trocknen lassen.
Holzvorbereitung	▪ Die Holzoberfläche muss sauber, trocken, saugfähig und frei von Staub, Fett, Wachs, Silikon und anderen trennenden Substanzen sein. Die Holzfeuchte darf maximal 17 % betragen. ▪ Schliff und Holzbeschaffenheit beeinflussen Farbwirkung, Aufnahmevermögen und Verbrauch.

	- Filmbildende Altbeschichtungen vollständig entfernen. Das Holz fachgerecht und gleichmäßig schleifen und gründlich entstauben. - Verschmutzte Flächen bei Bedarf mit OLI NATURA® Außenreiniger reinigen, mit klarem Wasser nachspülen und vollständig trocknen lassen. - Aufgestellte Holzfasern nach der Reinigung bei Bedarf leicht glätten und den Schleifstaub gründlich entfernen.	
Verarbeitung	- Öl mit Pinsel, Flächenstreicher oder Rolle dünn und gleichmäßig in Maserrichtung auftragen. Trockene Stellen bei Bedarf nachölen. - Nach 15–30 Minuten den nicht eingezogenen Überstand mit einem Ölsaug- oder Baumwolltuch vollständig abnehmen und auspolieren. Die Oberfläche muss sich anschließend handtrocken anfühlen und darf nicht mehr ölig glänzen. - Dichte Harthölzer wie Teak in der Regel nur einmal sehr dünn behandeln. Bei stark ausgetrocknetem oder saugfähigem Holz kann nach der Trocknung über Nacht ein zweiter dünner Auftrag erfolgen. Hinweis: Nicht eingezogenes Öl trocknet stark verzögert und kann zu klebrigen, glänzenden oder schmutzanfälligen Oberflächen führen. Überstände deshalb innerhalb der angegebenen Zeit vollständig entfernen. Verbrauch: Je nach Holzart, Schliff und Saugfähigkeit ca. 40–80 g/m² je Auftrag, entsprechend etwa 12–25 m²/l. Zur Auffrischung genügt in der Regel 1 Auftrag. Trocknung: Abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftzirkulation nach 1–2 Stunden staubtrocken, nach etwa 12 Stunden schonend belastbar und nach 5–8 Tagen vollständig durchgehärtet. Bis dahin vor Wasser schützen, nicht feucht reinigen und schonend behandeln.	
Pflege & Reinigung	Die Oberfläche mindestens einmal jährlich kontrollieren und je nach Standort, Witterung und Nutzung ein- bis zweimal pro Jahr auffrischen. Spätestens nachölen, wenn der Farbton verblasst oder das Holz trocken und rau wirkt. Vor dem Nachölen gründlich reinigen, vollständig trocknen lassen und in der Regel einmal dünn nachpflegen. Bei Renovierungsanstrichen genügt in der Regel ein einmaliger, dünner Ölauftrag.	
Technische Daten	Festkörperanteil	Medium
	VOC-Gehalt	363 g/l - deutlich unter dem EU-Grenzwert (Kat. A/f): 700 g/l (2010)
	Farben	Natur – pigmentfrei; Teak – leicht pigmentiert
	Holzbetonung	Stark anfeuernd; betont Farbe und Maserung
	Verbrauch	Ca. 40–80 g/m ² je Auftrag, entsprechend etwa 12–25 m ² /l Der Verbrauch variiert stark und hängt maßgeblich von der Holzart und dem Verwitterungszustand des Holzes ab.
	Auftragsweise	Pinsel, Rolle, Flächenstreicher, Tuch
	Reinigung von Werkzeugen	Sofort nach Gebrauch mit OLI NATURA® Pinselreiniger, OLI NATURA® Ölverdünner oder Testbenzin reinigen. Reinigungsrückstände ordnungsgemäß entsorgen.
	Lagerfähigkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 36 Monate. Kühl, trocken und frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde sofort dicht verschließen und zeitnah verbrauchen.
	Entsorgung	Leergebinde und Produktreste sind gemäß den regionalen Vorschriften zu entsorgen.
	Deklaration	Modifizierte pflanzliche Öle, Leinöl, Holzöl, Rizinusöl, Isoparaffin in pharmazeutischer Qualität, blei- und kobaltfreie Trockenstoffe, oximfreies Antihautmittel, lichtechte Erd- und Mineralpigmente.
	Sicherheit:	Gemäß CLP-Verordnung nicht als gefährlich eingestuft. Keine GHS-Gefahrenpiktogramme und kein Signalwort erforderlich. Kein Gefahrstoff. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Selbstentzündungsgefahr bei ölgetränkten Materialien beachten.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift dienen ausschließlich der unverbindlichen Beratung. Sie beruhen auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte eigenverantwortlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 22.09.2026_sst